




弊社で取り扱っている鋼種をご案内いたします。

|  | 鋼種        | C         | Si     | Mn     | P       | S       | Ni          | Cr          | Mo        | N         | その他       |
|--|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|  | SUS304    | 0.08以下    | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00～10.50  | 18.00～20.00 | -         | -         | -         |
|  | SUS304L   | 0.030以下   | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00～13.00  | 18.00～20.00 | -         | -         | -         |
|  | SUS304N2  | 0.08以下    | 1.00以下 | 2.50以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 7.50～10.50  | 18.00～20.00 | -         | 0.15～0.30 | Nb0.15以下  |
|  | SUS309S   | 0.08以下    | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00～15.00 | 22.00～24.00 | -         | -         | -         |
|  | SUS310S   | 0.08以下    | 1.50以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 19.00～22.00 | 24.00～26.00 | -         | -         | -         |
|  | SUS316    | 0.08以下    | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00～14.00 | 16.00～18.00 | 2.00～3.00 | -         | -         |
|  | SUS316L   | 0.030以下   | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00～15.00 | 16.00～18.00 | 2.00～3.00 | -         | -         |
|  | SUS317L   | 0.030以下   | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 11.00～15.00 | 18.00～20.00 | 3.00～4.00 | -         | -         |
|  | SUS321    | 0.08以下    | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 9.00～13.00  | 17.00～19.00 | -         | -         | Ti 5xC%以上 |
|  | SUS329J4L | 0.030以下   | 1.00以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 5.50～7.50   | 24.00～26.00 | 2.50～3.50 | 0.80～0.30 | -         |
|  | SUS410S   | 0.08以下    | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | *1          | 11.50～13.50 | -         | -         | -         |
|  | SUS420J2  | 0.26～0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | *1          | 12.00～14.00 | -         | -         | -         |
|  | SUS430    | 0.12以下    | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | -           | 16.00～18.00 | -         | -         | -         |

\*1 Niは0.60%以下を含有してもよいとされている

詳しくはお問い合わせください  
その他各種チタンも取り扱っております、お問い合わせください

株式会社桜井製作所   ステンレスワッシャーの製造販売

〒590-0983 大阪府堺市堺区山本町 5丁113番地の2  
TEL : 072-227-1805  
FAX : 072-228-2036

業務内容 :  
ステンレスワッシャー・チタンワッシャー・ハイテンションワッシャー・組み込み用ワッシャーの製造・加工・販売・各種プレス加工